

1. Beschreibung und Bereich



Valchromat® A Forest of Colour

Valchromat ist eine durchgefärbte Holzfaserverplatte. Die Fasern werden einzeln mit organischen Farbstoffen eingefärbt und mit einem speziellen Leim verpresst. Dadurch erhält Valchromat seine einzigartigen mechanischen Eigenschaften.

Brandverhalten Klasse: B-s2, d0

Farben / Dicke(mm)	8	19	Größe (mm)
Hellgrau SLG	•	•	
Grau SCZ	•	•	
Schwarz SBL	•	•	
Schokoladenbraun SCB	•	•	
Rot SSC	•	•	
Gelb SYW	•	•	
Orange SOR	•	•	
Violett SVI	•	•	
Blau SRB	•	•	2440x1220
Minzgrün SGM	•	•	2440x1830
			3660x1220
			3660x2440

NOTE 1: Valchromat kann gewisse Farbabweichungen aufweisen da der Hauptrohstoff Holz natürlichen Farbschwankungen unterliegt.

NOTE 2: Valchromat wird ohne Veredelung geliefert.

NOTE 3: Mindest 10m³ pro Farbe und Dicke.

2. Anwendungsbereiche *

Inneneinrichtung | Möbel | Verkleidungen | Bodenbeläge | Türen | Bäder | Messestände | Displayer
 Restaurants, Bars, Hotels | Ladeneinrichtungen | Deko-Wände | Akustikwände | Unter anderem

3. Zertifizierungen

Valbopan, SA erfüllt die Anforderungen der Norm NP EN ISO 9001:2008.

Valchromat Flammschutzmittel ist CE-Zertifizierung der Konformität CE 1328-CPD-0188.

Valbopan, SA besitzt die CoC Zertifizierung gemäß den Normen PEFC und FSC.


4. Eigenschaften

Nominale Stärke (mm)

Eigenschaft		8	19	
Dichte (± 30)	Kg/m ³	850	790	EN 323
Dickenquellen (24 Stunden)	%	12	8	EN 317
Zugfestigkeit	N/mm ²	0,80	0,75	EN 319
Biegefestigkeit	N/mm ²	42	38	EN 310
E-Modul	N/mm ²	3400	3100	EN 310
Dickenquellung nach zyklischem Test	%	19	15	EN 321
Zugfestigkeit nach zyklischem Test	N/mm ²	0,30	0,20	EN 321
Formaldehyd-Gehalt	mg/ 100g platten getrocknet	≤ 8 (Klasse E1)		EN 120
Brandverhalten		≥8 a ≤19 (Classe B-s2, d0)		EN 13501
Stärkentoleranz	mm	±0,2		
Größentoleranz	mm/m	±2; máximo ±5		

Zyklische Tests Feuchtigkeitsbeständigkeit Norm (EN 321)	Temperatur (°C)	Dauer (Stunden)
Im Wasser	20 ± 1	70 ± 1
Im Kühlfach	-12 a -25	24 ± 1
Im Ofen	70 ± 2	70 ± 1

5. Vorteile




Vollständig Durchgefärbt

Selbst beim Schneiden oder bei maschineller Verarbeitung bleibt die Farbe. Valchromat kann jedoch auch lackiert werden. Es muss kein Saum angebracht werden.




Ungiftig

Ökologische organische Farbstoffe. Die Formaldehyd-Emissionen liegen unterhalb der Grenzwerte der EU Normen.



Widerstandsfähiger gegenüber Lasten/Gewichten

Es besitzt eine große Biegefestigkeit.




Feuchtigkeitsbeständig

Valchromat ist feuchtigkeitsbeständig (dies wird durch die Durchführung der zyklischen Tests sichergestellt) und kann daher in Küchen, Bädern und auf Bodenbelägen eingesetzt werden. *



Werkzeugschonend

Es ist ein Produkt mit geringer Abrasivität und daher besonders werkzeugschonend.



Leicht für Bearbeitung

Valchromat verfügt über einen größeren inneren Zusammenhalt. 30% widerstandsfähiger als Standard-MDF-Platten.

* Um mehr Informationen über die am besten geeignete Oberfläche, kontaktieren Sie uns bitte.